

PARKETTKLEBSTOFF



Colle spéciale prête à l'emploi pour collage en plein de parquet et de lames en bois massif.



Produkttechnologie von
WAKOL

Caractéristiques du produit

- | Pour la pose fiable de parquets de tous types.
- | Optimise le confort de l'habitation, par exemple en réduisant les bruits de pas.
- | Augmente la capacité de résistance.
- | Long temps de pose.
- | Convient pour le chauffage par le sol et les roulettes de chaises.

Utilisation

Pour coller :

1. le parquet multicouche.
2. le parquet massif.
3. le parquet à l'anglaise.
4. le parquet massif à lames larges (jusqu'à 14 cm de largeur).
5. le parquet en liège avec âme en bois.

Sur supports absorbants et non absorbants dans les logements et les locaux publics.

Usage intérieur.



Pièce en parquet bois et plinthes moulurées.

Supports et préparation

Tous les supports appropriés : doivent être plans, cohésifs, secs, sans fissures ni impuretés gênant l'adhérence comme la poussière, le bitume, les graisses et les produits d'entretien. Sans couches gênant l'adhérence comme les couches de frittage, les peintures et les couches de vitrifiant. Colmater les fissures avec 2K-RISS-VERGUSSHARZ. Égaliser les irrégularités avec GLÄTT- & FEINSPACHTELMASSE (couche d'au moins 3 mm d'épaisseur).

Supports adaptés	Exigence/propriétés/préparation
Chapes en anhydrite	Prêtes pour la pose (0,3 % CM), en général au bout de 4 semaines après coulée, poncées, aspirées. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .
Béton, éléments préfabriqués en béton	Coulé il y a au moins 3 mois, sans peau de liants.
Masses à spatuler	Appliquées selon les instructions du fabricant et prêtes pour la pose.
Carrelages	Solidement collé, jointoyé.
Asphalte coulé, au moins GE 10/IC 10	Refroidi, sablé, égalisé avec GLÄTT- & FEINSPACHTELMASSE.
Chape chauffée, liée à l'anhydrite	Prête pour la pose (0,3 % CM), en général au bout de 4 semaines après coulée, poncée, aspirée. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .
Chape chauffée, liée au ciment	Suffisamment durcie, prête pour la pose (1,8 % CM), en général au bout de 4 semaines après la coulée, une chape avec enduit lisse doit être fraisée. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .
Nattes chauffages électriques	Système égalisé sur min. 10 mm en hauteur, égalisé avec FLIESST & FERTIG EXTRA.
Lames de bois brut	Non peintes, lames assemblées par fausse languette, vissées, égalisées avec NEU AUF ALT!
Terrazzo, blocs en pierre naturelle, blocs en béton.	Éliminer soigneusement les produits imperméabilisants et les détergents, fraiser la surface, le cas échéant.
OSB 3 et OSB 4, panneaux de particules P3, P5 et P7	Épaisseur min. 22 mm, collés en assemblage languettes et rainures, vissés au support tous les 50 cm. Chants des panneaux et points de fixation lissés.
Chapes sèches	Posées selon les consignes du fabricant, pas de parquet en bois massif.
Chapes de ciment	Suffisamment durcies, prêtes pour la pose (1,8 % CM), en général au bout de 4 semaines après la coulée, une chape avec enduit lisse doit être fraisée. Aide à l'estimation du temps de séchage (en allemand) : http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/ .

Mise en œuvre

Amener la colle ainsi que le revêtement à température ambiante avant de procéder à la pose.



Laisser le parquet sécher avant la pose, le cas échéant, le couper aux dimensions souhaitées. Restreindre la zone de travail à env. 2 à 3 largeurs de lame. Tracer une marque pour permettre de travailler proprement.



Verser PARKETTKLEBSTOFF sur le support.

Mise en œuvre (suite)



À l'aide d'une spatule crantée appropriée, étaler uniformément PARKETTKLEBSTOFF. Éviter la formation d'amas de colle.



Poser le parquet et appuyer fermement dessus.



Ce faisant, veiller à respecter un écartement régulier d'au moins 1 cm par rapport au mur. Ne pas mettre de colle dans les joints.



Répéter cette opération jusqu'à la fin.

Remarque : la colle réagit au contact de l'humidité dans l'air. Lors des pauses, fermer le seau. Si une peau se forme, il faut l'enlever avant de continuer les travaux.

Caractéristiques du produit

Consommation, rendement, en fonction de la denture de la spatule.

Revêtement	Denture de la spatule	Consommation	Rendement pour 9 kg de PARKETTKLEBSTOFF
Parquet massif, parquet multicouche petit format, parquet en liège à âme en bois	TKB B11	1000–1200 g/m ²	env. 8 m ²
Parquet multicouche grand format	TKB B13	1100–1300 g/m ²	env. 7,5 m ²

Temps d'aération	aucun.
Temps de pose	env. 40 minutes.
Température de mise en œuvre	15 à 25 °C.
Résistance à la température après prise	jusqu'à max. 55 °C.
Praticable	au bout de 8 heures.
Résistance aux sollicitations	au bout de 24 heures.
Composition	silane, polymère modifié, agents de charge.
Environnement	très faibles émissions EMICODE EC1 ^{PLUS} R. GISCODE RS10.
Conditionnement	9 kg.
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur le seau. Stocker au sec. Ne pas stocker en dessous de +5 °C, sensible au gel.

Toutes les durées sont indiquées pour 20 °C et 65 % d'humidité relative.

À noter

I Tenir compte des indications du fabricant du revêtement. Les saletés fraîches peuvent être éliminées à l'eau.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS.

conserver hors de portée des enfants. Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à bien aérer. Éliminer les souillures à l'eau et au savon. Ne pas laisser sécher sur la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement soigneusement à l'eau. Le cas échéant, consulter un médecin. Télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

Élimination : laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Vider, puis recycler l'emballage.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40-6 94 07-222.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 02/2019

LUGATO
Fürs Leben gemacht