

# LUGATO

## WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN (2 mm, 3 mm)



Per la decorazione di interni e la protezione contro urti e danneggiamenti, ad esempio nella tromba delle scale.



### Prestazioni del prodotto

- | Intonaco alla talloccia a base di resina sintetica di alta qualità con marmo italiano originale.
- | A seconda del tipo di utensile, della granulosità e dell'inclinazione della stesura sono possibile strutture individuali (struttura negativa).
- | Bianco ghiaccio, permeabile al vapore acqueo, praticamente inattaccabile.
- | Privo di solventi nel rispetto delle linee guida VdL 01.
- | Granulometria 1,5 mm.

Importante: prima della stesura dell'intonaco, ricoprire i sottofondi con basi WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE o WEISSES HAUS SPERRGRUND.

Suggerimenti per l'uso: chiudere eventuali crepe sull'intonaco da decorazione con LUGATO RISS-STOPP WAND + FASSADE.

### Modalità d'impiego

Per stanze abitabili, camini e cappe, trombe scale, corridoi, cucine, sale d'aspetto, androni, bagni e piscine, stanze degli hobby, garage.

Per pareti. Per interni.



Cappa rustica. Rappresentativo, decorativo, resistente.

## Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli, ad esempio con LUGATO MALERSPACHTEL o ROHBAUSPACHTEL INNEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e con nastro adesivo.

Sottofondi adatti	Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione	Preparazione sottofondi
Pitture	resistente all'acqua, stabile.	Preliminarmente, verniciare i sottofondi con WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE o WEISSES HAUS SPERRGRUND.
Calcestruzzo	almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.	
Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso	spolverare.	
Intonaco a base di gesso	almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.	
Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni	spatolare con ROHBAUSPACHTEL INNEN. Lasciare asciugare.	
Intonaci a base di calce cemento o cemento	almeno 4 settimane di età.	
Pannelli di truciolato	I pannelli di truciolato sono adatti soltanto dopo averli trattati con WEISSES HAUS SPERRGRUND.	
<b>Sottofondi non adatti</b>		
vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.		

## Lavorazione



Verniciare preventivamente con WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE o WEISSES HAUS SPERRGRUND. Verniciare con una pennellesa. Lasciare asciugare.



2

Agitare l'intonaco con un agitatore. Se necessario, regolare la consistenza con 100-200 ml d'acqua. Porre l'intonaco su un frattazzo in acciaio e stenderlo. Utilizzare attrezzi privi di ruggine.



Con un frattazzo in acciaio mantenuto in posizione inclinata levigare con forza la granulosità.



4

Entro 10-20 minuti strutturare con un frattazzo in plastica. Fregare orizzontalmente, verticalmente, diagonalmente o circolarmente.

**Tonalità:** l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.  
**Copertura:** possibile con vernice.

## Dati del prodotto

Consumo e resa variano in base alla granulometria

Granulometria	Consumo	Resa di 20 kg WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN
2 mm	circa 2,6 kg/m <sup>2</sup>	circa 7,7 m <sup>2</sup>
3 mm	circa 3,2 kg/m <sup>2</sup>	circa 6,3 m <sup>2</sup>

## Dati prodotto

Consumo	circa 1,9 kg/m <sup>2</sup> .
Resa (20 kg)	circa 10,5 kg/m <sup>2</sup> .
Temperatura di lavorazione/ del sottofondo	5-30 °C.
Tempo di utilizzo	10-20 minuti.
Tempo di asciugatura	1-3 giorni.
Granulometria	1,5 mm.
Composizione	resina sintetica in dispersione, granulato di marmo, farina di marmo, pigmento bianco, antischiumogeno, fibre di plastica e cellulosa, addensanti, tensioattivi, conservanti.
Protezione ambientale	privo di solventi e plastificanti secondo le linee guida VdL 01.
Confezione	20 kg, 8 kg.
Conservazione	in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %.

## Attenzione

- | Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- | Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- | Non utilizzare come protezione su superfici impiegate in acque ferme.
- | Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro:



Attenzione

Contiene 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche cutanee. Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, miscela di: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on e 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni per il viso. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Conferire il contenuto/il contenitore ai centri di smaltimento previsti dalle norme nazionali e locali.

In caso di necessità richiedere il manuale di sicurezza o scaricarlo da internet all'indirizzo [www.lugato.de](http://www.lugato.de).

## Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta telefonare. Per parlare agli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (040) 6 94-222



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e vicinato, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti. In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta.

La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,  
D-22885 Barsbüttel, ☎+49 (0)40 69407-0  
l'importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,  
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 11/2022

# LUGATO